

# Información técnica Mastertac

31.10.2013 SPA 841

<b>AUTOADHESIVO</b>	<b>HOJAS</b>
<b>FRONTAL</b>	<b>HIGH GLOSS WHITE-FSC</b>
Estucados brillo	CKQ (código de venta)
Producto	Papel alto brillo, blanco, y estucado fuera de máquina.
Uso	Para etiquetas de alta calidad, impresas multicolor y con acabado de mucho brillo.

## Valores técnicos normales

Sustancia	80	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	
Espesor	78	µm	ISO 534	
Resistencia a la tracción DM	5.0	kN/m	ISO 1924/1	
Resistencia a la tracción DT	2.9	kN/m	ISO 1924/1	
Blancura	87	%	ISO 2470/1	
Rugosidad	0.7	µm	ISO 8791	PPS 10
Opacidad	88	%	ISO 2471	
Brillo	89	%	Hunter 75°	
Rigidez DM	0.42	mNm	ISO/DP 2493	
Rigidez DT	0.25	mNm	ISO/DP 2493	
Imprimibilidad	Flexografía, Tipografía, Huecograbado, Offset, Estampación en caliente y Serigrafía.			
Sostenibilidad	El producto con denominación FSC está registrado en SGSCH-COC-004879 FSC™ Mix credit.			
Exoneración de responsabilidad	El rendimiento del producto debe probarse siempre en las condiciones reales de la aplicación. Nuestras recomendaciones se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. Ya que nuestros productos se utilizan en condiciones ajenas a nuestro control, no asumimos responsabilidad alguna por los daños provocados por su uso. Los usuarios de nuestros productos son los únicos responsables de que el producto sea apto para su aplicación prevista y han determinado dicha aplicación a su entera discreción. Los usuarios deben cumplir cualquier legislación aplicable o los requisitos de comprobación para el artículo acabado y son responsables de introducir los productos en el mercado.			

Esta publicación no constituye ninguna garantía, ni explícita ni implícita, y solo está designada al destinatario, por lo que no puede transferirse a ningún tercero. No asumimos responsabilidad alguna derivada del uso de nuestros productos en combinación con otros materiales.

La venta de todos nuestros productos está sujeta a las condiciones generales de venta de UPM Raflatac y usted debe garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.



Esta publicación sustituye a cualquier versión anterior. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.



**UPM**

[www.upmraflatac.com](http://www.upmraflatac.com)