

Información técnica Mastertac

20.11.2013 SPA 898

AUTOADHESIVO	HOJAS
FRONTAL	BOARD 250-FSC
Cartulinas	CXM (código de venta)
Producto	Papel químico brillante de alto gramaje estucado a dos caras.
Uso	Etiquetas con imágenes de alta calidad multicolor, con alto brillo. Rigidez media relativa (en este tipo de gramajes).

Valores técnicos normales

Sustancia	250	g/m ²	ISO 536	
Espesor	184	µm	ISO 534	
Blancura	90	%	ISO 2470/1	
Rugosidad	0.7	microns	ISO 8791	PPS 10
Opacidad	100	%	ISO 2471	
Brillo	72	%	Hunter 75°	
CIE Blancura	130	%	ISO 11475	
Rigidez DM	4.00	mNm	ISO/DP 5629/1	Kodak
Rigidez DT	2.50	mNm	ISO/DP 5629/1	Kodak
Imprimibilidad	Offset, flexografía y tipografía. Transferencia térmica limitada.			
Sostenibilidad	El producto denominado FSC está registrado en SGSCH-COC-004879 FSC™ Mix credit.			
Exoneración de responsabilidad	El rendimiento del producto debe probarse siempre en las condiciones reales de la aplicación. Nuestras recomendaciones se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. Ya que nuestros productos se utilizan en condiciones ajenas a nuestro control, no asumimos responsabilidad alguna por los daños provocados por su uso. Los usuarios de nuestros productos son los únicos responsables de que el producto sea apto para su aplicación prevista y han determinado dicha aplicación a su entera discreción. Los usuarios deben cumplir cualquier legislación aplicable o los requisitos de comprobación para el artículo acabado y son responsables de introducir los productos en el mercado.			

Esta publicación no constituye ninguna garantía, ni explícita ni implícita, y solo está designada al destinatario, por lo que no puede transferirse a ningún tercero. No asumimos responsabilidad alguna derivada del uso de nuestros productos en combinación con otros materiales.

La venta de todos nuestros productos está sujeta a las condiciones generales de venta de UPM Raflatac y usted debe garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Esta publicación sustituye a cualquier versión anterior. Toda la



información está sujeta a cambios sin previo aviso.



UPM

www.upmraflatac.com