

Información técnica Mastertac

23.11.2016 SPA 832

AUTOADHESIVO	HOJAS
FRONTAL	PP SOLID WHITE M TC
PP	CHY (código de venta)
Producto	Film de polipropileno estucado blanco, brillante, sólido, con orientación biaxial.
Uso	Film polivalente blanco para envases rígidos que necesitan resistencia al agua, los productos químicos y el aceite. Alto nivel de cohesión que ofrece resistencia frente a la delaminación y el estiramiento necesarios en las aplicaciones reposicionables y de apertura-cierre.

Valores técnicos normales

Sustancia	57	g/m ²	ISO 2286-1/2/3
Espesor	59	µm	ISO 2286-1/2/3
Resistencia a la tracción DM	150	MPa	ISO 527-1/3
Resistencia a la tracción DT	270	MPa	ISO 527-1/3
Brillo	80	%	DIN 67530/1 60°
Imprimibilidad	Adecuado para flexografía, serigrafía y offset. Deben usarse tintas especiales desarrolladas para materiales no absorbentes. Adecuado para la impresión en prensas de etiquetado digital Xeikon. Transferencia térmica posible con cintas de resina y cera-resina seleccionadas.		
Ventajas	Muy alto brillo. Alta rigidez y estabilidad dimensional. Alta resistencia a la tracción y al desgarro. Buen control de registro.		
Exoneración de responsabilidad	El rendimiento del producto debe probarse siempre en las condiciones reales de la aplicación. Nuestras recomendaciones se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. Ya que nuestros productos se utilizan en condiciones ajenas a nuestro control, no asumimos responsabilidad alguna por los daños provocados por su uso. Los usuarios de nuestros productos son los únicos responsables de que el producto sea apto para su aplicación prevista y han determinado dicha aplicación a su entera discreción. Los usuarios deben cumplir cualquier legislación aplicable o los requisitos de comprobación para el artículo acabado y son responsables de introducir los productos en el mercado.		

Esta publicación no constituye ninguna garantía, ni explícita ni implícita, y solo está designada al destinatario, por lo que no puede transferirse a ningún tercero. No asumimos responsabilidad alguna derivada del uso de nuestros productos en combinación con otros materiales.

La venta de todos nuestros productos está sujeta a las condiciones generales de venta de UPM Raflatac y usted debe garantizar el



cumplimiento de las normativas vigentes.

Esta publicación sustituye a cualquier versión anterior. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.



UPM

www.upmraflatac.com