

FLUORESCENT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Unidades	Método		Valores	Valores	Valores
Gramaje	g/m ²	ISO 536	-	80	90	250
Espesor	µm	ISO 534	-	90	105	310
Humedad	%	ISO 287	-	6,5	5	5
Lisura Bekk	segundos	ISO DP 5627	Frontal	120	60	16
			Dorso	40	25	10