



Symbolfoto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GRAMAJE		g/m ²	ISO 536	80	± 3
ESPEJOR		mm/1000	ISO 534	103	± 4
RIGIDEZ L&W	longitudinal transversal	mN mN	ISO 2493	min 100 min 50	
LISURA BENDTSEN		ml/min	ISO 8791-2	210	± 50
POROSIDAD		ml/min	ISO 5636-3	850	± 450
HUMEDAD		%	ISO 287	4,8	± 0,7
ABRASIÓN		mg	DIN 53109	max 10	

CUMPLE LAS EXIGENCIAS 12281

SIGNIFICADO DE LOS VALORES: 2 SIGMA

TECHNICAL CUSTOMER

SERVICE 01-12-2004