

ESPECIFICACIONES COMERCIALES DE PRODUCTO

Fecha: 14/05/07

# CROMA EDICIÓN

OFFSET

TONOS AHUESADOS Y COLORES PALIDOS

| CARACTERISTICAS                          |                    | Especificación y tolerancia                                      | Norma de ensayo | GRAMAJE                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--|--------------------|--|-----------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |                    |  |                 | 40                              | 50        | 60        | 70        | 80        | 90        | 100       | 120       | 140       | 160       | 180       | 200       | 210       | 220       | 245       |           |
| GRAMAJE                                  | g/m <sup>2</sup>   | ± 4% (resto)<br>± 3% (100<g<224)                                 | ISO 536         | 40                              | 50        | 60        | 70        | 80        | 90        | 100       | 120       | 140       | 160       | 180       | 200       | 210       | 220       | 245       |           |
| MANO                                     | cm <sup>3</sup> /g | ± 0,05   | ISO 534         | 1,2                             | 1,2       | 1,2       | 1,2       | 1,2       | 1,2       | 1,2       | 1,2       | 1,2       | 1,2       | 1,2       | 1,2       | 1,2       | 1,2       | 1,2       |           |
| HUMEDAD ABSOLUTA                         | %                  | ± 1  | ISO 287         | 6                               | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         |           |
| ENCOLADO COBB <sub>60</sub>              | g/m <sup>2</sup>   | -  | ISO 535         | ≤ 28                            | ≤ 28      | ≤ 28      | ≤ 28      | ≤ 28      | ≤ 28      | ≤ 28      | ≤ 28      | ≤ 28      | ≤ 28      | ≤ 28      | ≤ 28      | ≤ 28      | ≤ 28      | ≤ 28      |           |
| POROSIDAD BENDTSEN                       | ml/min             | -  | UNE 57066-2     | <1700                           | <1700     | <1700     | <1700     | <1700     | <1700     | <1700     | <1700     | <1700     | <1700     | <1700     | <1700     | <1700     | <1700     | <1700     |           |
| COORDENADAS CROMATICAS                   | L*a*b*             | ≤ 2  |                 | VER TABLA COLORES ECP - CO - 01 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| LISURA BENDTSEN cara tela / cara fieltro | ml/min             | ±150 de 40 a 140 g/m <sup>2</sup><br>±150 > 140 g/m <sup>2</sup> | UNE 57080-2     | 300 / 220                       | 300 / 220 | 300 / 220 | 300 / 220 | 300 / 220 | 300 / 220 | 300 / 220 | 300 / 220 | 300 / 220 | 300 / 220 | 450 / 325 | 450 / 325 | 450 / 325 | 450 / 325 | 450 / 250 | 450 / 250 |
| LONGITUD ROTURA Long.                    | m                  | -  | UNE 57028-1     | >5000                           | >5000     | >5000     | >4500     | >4500     | >4000     | >4000     | >4000     | >4000     | >4000     | >4000     | >4000     | >4000     | >4000     | >4000     | >4000     |
| LONGITUD ROTURA Trans.                   | m                  | -  | UNE 57028-1     | >4000                           | >4000     | >4000     | >3500     | >3500     | >2500     | >2500     | >2500     | >2500     | >2500     | >2500     | >2500     | >2500     | >2500     | >2500     | >2500     |
| INDICE DESGARRO Long / Transv.           | g                  | ± 25   | ISO 1974        | 55 / 65                         | 55 / 65   | 55 / 65   | 55 / 65   | 55 / 65   | 55 / 65   | 55 / 65   | 55 / 65   | 55 / 65   | 55 / 65   | 55 / 65   | 55 / 65   | 55 / 65   | 55 / 65   | 55 / 65   | 55 / 65   |

OBSERVACIONES:

Las pastas empleadas en este tipo de papel son pastas químicas ECF, papel sin pasta mecánica, woodfree.

CONDICIONES DE ENTREGA:  
 Nº Resmas: Tolerancia máxima: ± 10 %  
 Nº Kilos: Kgs. Solicitados:  
 0-10.000  
 10.000-20.000  
 > 20.000

Tolerancia en cantidad:  
 ± 10 %  
 ± 1.000  
 ± 2.000