

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad		Referencia Estándar	Unidad	Valor Nominal							
Gramaje		ISO 536	g/m ²	135	150	170	190	225	250	300	350
Rigidez Taber	DL	ISO 2493	mN.m	1.0	1.8	2.0	3.0	4.5	5.0	7.0	11.5
	DT			0.5	0.9	1.0	1.5	2.2	2.5	3.2	5.5
Espesor		ISO 534	μm	155	175	200	220	260	290	335	385
Lisura Bekk		ISO 5627	s	35	27	23	23	23	23	23	23
Humedad		ISO 287	%	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Blancura CIE		ISO 11475	%	163	163	163	163	163	163	163	163

DL-Dirección Longitudinal (Sentido de Fibra); DT-Dirección Transversal (Contra Fibra)