MUNKEN PRINT WHITE

Con Munken Print White nos propusimos desarrollar el papel perfecto para libros. Combinando las mejores cualidades de los papeles con y sin pasta mecánica. Hemos creado una calidad dotada de un volumen, resistencia, características de superficie, legibilidad e imprimabilidad optimas para la producción de libros. El resultado es un papel de alta calidad, blanco, con una rigidez y tacto apropiado para casi todo tipo de libros, tanto en impresión a color como en blanco y negro. Munken Print White ofrece una amplia gama de volúmenes y gramajes, lo que permite incluir cubiertas y encartes de la misma calidad. También existe una versión en tono crema: vea Munken Print Cream. Munken Print White está disponible con la certificación EU Ecolabel, FSC™ – The mark of responsible forestry. www.fsc.org. FSC-C022692 y PEFC.

INFORMACIÓN BÁSICA
Ideal para textos . Disponible en hojas . Disponible en bobinas

MEDIOAMBIENTAL / SEGURIDAD
FSC, PEFC, EU Ecolabel, ECF, ISO 14001 , EMAS, Paper Profile, Seguridad Juguetes, Contacto con alimentos

TÉCNICAS DE IMPRESIÓN
Offset , Flexo , Laser (blanco/negro) , Inkjet (blanco/negro

TONO
Blanco

SUPERFICIE
Offset, Rugoso

MUNKEN PRINT WHITE 15

Gramaje (g/m²)	70	80	90	100	115	150	300[B]
Opacidad (%)	88	90	92	94	95	97	100
Grosor (µm)	105	120	135	150	172	225	450
Volumen (grosor/gramaje)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Blancura (CIE)	116	116	116	116	116	116	116
Blancura (ISO 2470/D65, %)	96	96	96	96	96	96	96
Lisura (Bendtsen, ml/min)	300	300	300	300	300	300	300

Screen recommended 133-150 lpi
[B] Papel laminado

MUNKEN PRINT WHITE 18

Gramaje (g/m²)	70	80	90	100[D]	115	150[D]
Opacidad (%)	88	90	92	94	95	97
Grosor (µm)	126	144	162	180	207	270
Volumen (grosor/gramaje)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Blancura (CIE)	116	116	116	116	116	116
Blancura (ISO 2470/D65, %)	96	96	96	96	96	96
Lisura (Bendtsen, ml/min)	500	500	500	500	500	500

Screen recommended 133-150 lpi
[D] Producción no estándard. Min. 10 tonnes y cubir el ancho de máquina.

MUNKEN PRINT WHITE 20

Gramaje (g/m²)	70[D]	80	90	100[D]
Opacidad (%)	88	90	92	94
Grosor (µm)	140	160	180	200
Volumen (grosor/gramaje)	2.0	2.0	2.0	2.0
Blancura (CIE)	116	116	116	116
Blancura (ISO 2470/D65, %)	96	96	96	96
Lisura (Bendtsen, ml/min)	1200	1200	1200	1200

Screen recommended 85-133 lpi

[D] Producción no estándard. Min. 10 tonnes y cubir el ancho de máquina.

Los valores técnicos especificados son solo indicativos y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.