

## MUNKEN PRINT CREAM

Nuestra meta con Munken Print Cream era desarrollar un papel perfecto para libros que combinase las mejores propiedades de los papeles con y sin pasta química. Hemos creado una calidad dotada de un volumen, resistencia, características de superficie, legibilidad e imprimabilidad óptimas para la producción de libros. El resultado es un papel blanco prácticamente sin contenido de pasta mecánica, con un tacto y una rigidez apropiada para casi todo tipo de libros, tanto en impresión a color como en blanco y negro.

Disponible en una amplia gama de gramajes y volúmenes, tanto en hojas como en bobinas. Disponible también en blanco, Munken Print White. Munken Print Cream está disponible con la certificación EU Ecolabel, FSC™ – The mark of responsible forestry. [www.fsc.org](http://www.fsc.org). FSC-C022692 y PEFC.



The mark of responsible forestry



Promoting sustainable forest management  
[www.pefc.org](http://www.pefc.org)



EU Ecolabel : SE/011/05

### INFORMACIÓN BÁSICA

Ideal para textos . Disponible en hojas . Disponible en bobinas

### MEDIOAMBIENTAL / SEGURIDAD

FSC, PEFC, EU Ecolabel, ECF, ISO 14001 , EMAS, Paper Profile, Seguridad Juguetes, Contacto con alimentos

### TÉCNICAS DE IMPRESIÓN

Offset , Flexo , Laser (blanco/negro) , Inkjet (blanco/negro)

### TONO

Crema

### SUPERFICIE

Offset, Rugoso

### MUNKEN PRINT CREAM 15

Gramaje (g/m <sup>2</sup> )	70	80	90	100	115	150	300 <sup>B</sup>
Opacidad (%)	87	89	91	92	94	96	100
Grosor (µm)	105	120	135	150	172	225	450
Volumen (grosor/gramaje)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Blancura (CIE)	62	62	62	62	62	62	62
Blancura (ISO 2470/D65, %)	80	80	80	80	80	80	80
Lisura (Bendtsen, ml/min)	300	300	300	300	300	300	300

Screen recommended 133-150 lpi

<sup>B</sup> Papel laminado

### MUNKEN PRINT CREAM 18

Gramaje (g/m <sup>2</sup> )	70	80	90	100	115	150 <sup>D</sup>
Opacidad (%)	87	89	91	92	94	96
Grosor (µm)	124	144	162	180	209	270
Volumen (grosor/gramaje)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Blancura (CIE)	62	62	62	62	62	62
Blancura (ISO 2470/D65, %)	80	80	80	80	80	80
Lisura (Bendtsen, ml/min)	500	500	500	500	500	500

Screen recommended 133-150 lpi

<sup>D</sup> Producción no estándar. Min. 10 tonnes y cubrir el ancho de máquina.

**MUNKEN PRINT CREAM 20**

<b>Gramaje (g/m<sup>2</sup>)</b>	<b>70D</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
Opacidad (%)	87	89	91	92
Grosor (µm)	140	160	180	200
Volumen (grosor/gramaje)	2.0	2.0	2.0	2.0
Blancura (CIE)	62	62	62	62
Blancura (ISO 2470/D65, %)	80	80	80	80
Lisura (Bendtsen, ml/min)	1200	1200	1200	1200

Screen recommended 85-133 lpi

<sup>D</sup> Producción no estándar. Min. 10 tonnes y cubrir el ancho de máquina.

Los valores técnicos especificados son solo indicativos y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.