

AZAHAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AZAHAR - FSC

Gramaje (g/m ²)	Rigidez Taber (mN.m)		Espesor (μm)	Lisura Bekk (s)
	DL	DT		
120	0.8	0.4	135	65
160	1.5	0.8	175	65
180	2.3	1.2	190	65
210	3.5	1.7	220	65
240	5.0	2.5	250	65
315	9.5	5.0	335	55
370	--	--	425 ⁽¹⁾	65
490	--	--	525 ⁽¹⁾	65
640	--	--	675 ⁽¹⁾	65

Referencia Estándar			
ISO 536	ISO 2493	ISO 534	ISO 5627

DL = Dirección Longitudinal (Sentido de Fibra) DT = Dirección Transversal (Contra Fibra)

⁽¹⁾
valores típicos

HUMEDAD

Unidades	Valor Nominal
%	7.5
Referencia Estándar – ISO 287	

ABSORCIÓN DE AGUA COBB60

Unidades	Valor Nominal
g/m ²	23
Referencia Estándar – ISO 535	

BLANCURA CIE

<i>Unidades</i>	<i>Valor Nominal</i>
%	145.9
Referencia Estándar – ISO 11475	