

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad		Referencia Estándar	Unidad	Valor Nominal			
Gramaje		ISO 536	g/m ²	185	215	246	300
Rigidez Taber	DL	ISO 2493	mN.m	2.3	4.0	5.0	8.0
	DT			1.2	2.0	2.5	4.0
Espesor		ISO 534	µm	210	240	280	350
Lisura Bekk		ISO 5627	s	23	23	23	23
Humedad		ISO 287	%	7.5	7.5	7.5	7.5
Blancura CIE		ISO 11475	%	154.0	154.0	154.0	154.0

DL-Dirección Longitudinal (Sentido de Fibra); DT- Dirección Transversal (Contra Fibra)