

CARACTERISTICAS TECNICAS:

BASE:	Copolímero sintético en dispersión acuosa.
EXTRACTO SOLIDO:	56 (+ - 1%)
VISCOSIDAD:	4000 cps. a 20 °C (Brookfield nº5, 20 rpm)
DENSIDAD:	1.170 gr/cc3.
TIEMPO ABIERTO:	Aprox. 30 min.
TEMPERATURA MINIMA DE FORMACION DE FILM:	3°C

APLICACIÓN

Cola Blanca para el pegado de papeles entre si y para pegados de Poli piel con Espuma de Poliuretano, cartulina con cartón, posteriormente prensado. SIN OLOR.

MODO DE APLICACIÓN:

Aplicar el adhesivo a sobre las dos superficies mediante pincel, rodillo ó pistola encoladora y ejercer presión hasta que la película esté seca.

RENDIMIENTO:

150 A 180 g/m2 en función de la naturaleza de la superficie.

ALMACENAJE:

1 año en su envase original y en lugar temperado (20°C). Almacenar al abrigo de las heladas.